



ООО «Загорское Лакокрасочное Производство «СпецЭмаль»

+7 (499) 390-87-26 / +7 (916) 283-08-58

www.kraski-epura.ru / e-mail: info-epura@mail.ru

## Грунт Эпура УР-02

ТУ-2312-007-14255353-2016

<b>Область применения</b>	Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых системах окраски.
<b>Отличительные особенности</b>	Наносится без предварительного грунтования по чистому металлу, имеет хорошую адгезию к алюминию, оцинкованной стали к различным видам пластмасс. Срок службы системы покрытия на основе грунтовки Эпура УР-02 с полиуретановыми эмалями в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов – не менее 12 лет, при соблюдении установленной технологии нанесения.
<b>Состав</b>	Двухкомпонентная полиуретановая система, состоящая из полуфабриката и отвердителя, смешиваемых перед применением. Полуфабрикат грунта – суспензия специальных пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы. Отвердитель поставляется комплектно.
<b>Внешний вид</b>	Однородная матовая поверхность
<b>Физические характеристики</b>	
Цвет	серый
Блеск плёнки	матовый 10%
Эластичность плёнки при изгибе	не более 1 мм
Адгезия	1 балл
Время высыхания при 20°С	60 минут на отлип 3 часа до монтажной твёрдости
Время высыхания при 60°С	40 минут до монтажной твёрдости
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 70 %
Плотность	1,5
Срок годности	3 часа при смешивании с отвердителем
Гарантий срок хранения	24 месяца
Растворитель	Р-646 ГОСТ, Ксилол, Ортоксилол
<b>Нанесение</b>	
Безвоздушное нанесение	не менее 45 с
пневматическое распыление	18 – 25 с
кисть, валик	не менее 45 с
<b>Последующие покрытия</b>	Эмаль Эпура УР-15 (высокоглянцевая) Грунт-эмаль Эпура УР-8 (глянцевая) Грунт-эмаль Эпура УР-5 (полуматовая) Грунт-эмаль Эпура УР-2 (матовая) Грунт-эмаль Эпура УР-5М (совершенно матовая) Эмаль Эпура А-15 (высокоглянцевая) Грунт-эмаль Эпура А-5 (полуматовая)

<b>Подготовка поверхности</b>	Сухая, чистая поверхность по ГОСТ 9.402
<b>Рекомендации по применению</b>	<p>Перед применением полуфабрикат грунта перемешивают до однородного состояния и вводят расчётное количество отвердителя. Тщательно перемешивают, выдерживают 20 мин и затем разводят до рабочей вязкости. Поверхность должна быть чистой и сухой, температура должна быть выше 5°С.</p> <p>Следующий слой , при 20°С, наносить от 30 минут до 24 часов. После 24 часов поверхность необходимо матировать.</p> <p>Выдержать 10 минут в естественной температуре перед температурной сушкой.</p> <p>Не наносить на горячие поверхности или в условиях повышенной влажности. Температура должна быть выше точки росы во избежание образования конденсата. Наилучшие результаты достигаются при использовании безвоздушного распыления.</p>
<b>Системы покрытий</b>	<a href="http://www.kraski-epura.ru">www.kraski-epura.ru</a>
<b>Расход</b>	1 литр грунта достаточно для окраски 18 кв. метров плоской поверхности, с толщиной 30 мкм сухого слоя
<b>Смешивание компонентов</b> По массе	На 100 гр основы 14 гр отвердителя
<b>Упаковка</b> Основа Отвердитель	Металлическое евроведро с кольцом 20л – 17,5 кг Металлическая канистра 3л – 2,5 кг
<b>Наличие</b>	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
<b>Качество</b>	Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.
<b>Меры предосторожности</b>	В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране труда.